

TRATAMIENTO DE FACHADAS



HIJO DE GUILLERMO COLOM S.A.

Avda. Fuente en Segures, 11. 12160 BENASAL (Castellón - Spain).
Tels. + 34 964 444 145 - + 34 964 431 110. Fax: + 34 964 431 159.
e-mail: correo@pinturas-colom.com

www.pinturas-colom.com

Las indicaciones aquí contenidas corresponden a nuestro estado actual de conocimientos, pero no pueden ser tomados como base de garantías ni objeto de responsabilidad. Debería comprobarse cualquier información aquí contenida antes de ser aplicada a cualquier caso particular. El uso de los productos para cualquier aplicación diferente a las aquí establecidas será responsabilidad del usuario.

TRATAMIENTO DE FACHADAS







TRATAMIENTO DE FACHADAS

INSTRUCCIONES

Pintura plástica de alta calidad con resistencia a la luz solar y a la intemperie para decoración y protección de exteriores, aunque también puede usarse en interior.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar limpia, seca, sin polvo ni pintura suelta. Rellenar las grietas y desperfectos con plaste **Colomplast Exterior** y lijar para igualar. Las superficies con pinturas en mal estado como cal, temple,... deben imprimarlas con nuestro **Reparador Acrílico**.

APLICACIÓN

Remover el contenido. Aplicar según pictogramas. Dejar secar entre dos y tres horas antes de aplicar la segunda mano. Dilución (en caso de ser necesario) y limpieza con agua. (Datos concretos en pictogramas).

CONSERVACIÓN DEL ENVASE

Mantener la pintura en su envase original bien cerrado y en lugares por encima de 0°C y por debajo de 50°C. No añadir agua directamente en el envase. Si es necesario mezclar con agua debe hacerse en otro recipiente. De no ser así con el tiempo se estropeará la pintura mezclada con el agua.

PRODUCTO	 USO: INTERIOR	 USO: EXTERIOR	 APLICACIÓN: BROCHA	 APLICACIÓN: RODILLO	 APLICACIÓN: PEINE DE PICAR	 APLICACIÓN: PISTOLA	 TIEMPO DE SECADO	 TIEMPO PARA REPINTADO	 RENDIMIENTO:	 DILUCIÓN Y LIMPIEZA	 LAVABILIDAD
MATE SF-1000	●	●	●	●		●	20-30 MIN.	3 H.	10-12 M ² /KG	AGUA	+ 20.000 PSD
REV. LISO FACHADAS	●	●	●	●		●	20-30 MIN.	3 H.	7-11 M ² /KG	AGUA	+ 20.000 PSD
ESPECIAL FACHADAS	●	●	●	●		●	20-30 MIN.	3 H.	12-14 M ² /KG	AGUA	+ 20.000 PSD

- Apto para uso doméstico. No apto para uso infantil.
- Si se aplica a pistola es recomendable usar mascarilla.
- Mantener este envase fuera del alcance de los niños. R.D. 363/1995.



USO:
INTERIOR Y
EXTERIOR



APLICACIÓN:
BROCHA, RODILLO,
PISTOLA



TIEMPO DE SECADO: 20-30 MIN.
TIEMPO PARA REPINTADO: 3 H.



RENDIMIENTO:
10-12 M²/KG



DILUCIÓN Y LIMPIEZA:
AGUA



LAVABILIDAD:
+ 20.000 PSD

DESCRIPCIÓN

Pintura plástica mate a base de resinas sintéticas, pigmentos, cargas y aditivos de primera calidad.

INDICACIONES

Para decoración y protección de todo tipo de paredes y techos de interior y exterior. Está especialmente indicada para acabados lisos.

APLICACIÓN

A brocha o rodillo, directamente sobre todo tipo de pared. En caso de paredes en mal estado y con baja adherencia se aconseja aplicar antes de pintar una mano de nuestro **Reparador Acrílico**.

DILUCIÓN

A ser posible no diluir con lo que se conseguirá un acabado más igualado y fino.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Viscosidad	168 ± 10 P (Brookfield, 20 rpm)
Rendimiento	10-12 m ² /Kg.
Peso Específico	1.480 ± 0.1 gr/cc.
Secado	De 20 a 30 minutos. Esperar unas tres horas para el repintado.

CARACTERÍSTICAS DE LA PINTURA SECA

Blancura	89,60 ± 0,2 %
Cubrición	98,52 ± 0,2 %
Lavabilidad	Superior a 20.000 PSD.

CONSERVACIÓN EN EL ENVASE

Mantener la pintura en su envase original bien cerrado y en lugares por encima de 0°C y por debajo de 50°C. No añadir agua directamente en el envase. Si es necesario mezclar con agua debe hacerse en otro recipiente. De no ser así con el tiempo se estropeará la pintura mezclada con el agua.

PRESENTACIÓN



Envases de
15 l. y 3,5 l.



USO:
INTERIOR Y
EXTERIOR



APLICACIÓN:
BROCHA, RODILLO,
PISTOLA



TIEMPO DE SECADO: 20-30 MIN.
TIEMPO PARA REPINTADO: 3 H.



RENDIMIENTO:
7-11 M²/KG



DILUCIÓN Y
LIMPIEZA: AGUA



LAVABILIDAD:
+ 20.000 PSD

DESCRIPCIÓN

Pintura plástica mate a base de resinas sintéticas, pigmentos, cargas y aditivos de primera calidad.

INDICACIONES

Para decoración y protección de todo tipo de paredes y techos, preferentemente en fachadas y también en el interior.

APLICACIÓN

A brocha, rodillo o pistola, directamente sobre todo tipo de pared. En caso de paredes en mal estado y con baja adherencia se aconseja aplicar antes de pintar una mano de nuestro **Reparador Acrílico**.

DILUCIÓN

Con agua a una proporción del 10-15 % para primeras manos, y el 5-10% en capas de acabado.

GAMA DE COLORES

Gama de tres colores según la carta: albero, rojo y rojo teja.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Viscosidad	160 ± 10 P (Brookfield, 20 rpm)
Rendimiento	7-11 m ² /Kg.
Peso Especifico	1.453 ± 0.1 gr/cc.
Secado	De 20 a 30 minutos. Esperar unas tres horas para el repintado.

CARACTERÍSTICAS DE LA PINTURA SECA


Blancura	89,20 ± 0,2 %
Cubrición	98,43 ± 0,2 %
Lavabilidad	Superior a 20.000 PSD.

CONSERVACIÓN EN EL ENVASE

Mantener la pintura en su envase original bien cerrado y en lugares por encima de 0°C y por debajo de 50°C. No añadir agua directamente en el envase. Si es necesario mezclar con agua debe hacerse en otro recipiente. De no ser así con el tiempo se estropeará la pintura mezclada con el agua.

PRESENTACIÓN

Envases de
**15 l., 3,5 l. y
750 ml.**





USO:
INTERIOR Y
EXTERIOR



APLICACIÓN:
BROCHA, RODILLO,
PISTOLA



TIEMPO DE SECADO: 20-30 MIN.
TIEMPO PARA REPINTADO: 3 H.



RENDIMIENTO:
12-14 M²/KG



DILUCIÓN Y
LIMPIEZA: AGUA



LAVABILIDAD:
+20.000 PSD

DESCRIPCIÓN

Pintura plástica mate a base de resinas sintéticas, pigmentos, cargas y aditivos de primera calidad.

INDICACIONES

Para decoración y protección de fachadas, aunque también puede usarse en interior

APLICACIÓN

A brocha, rodillo o pistola, directamente sobre todo tipo de pared. En caso de paredes en mal estado y con baja adherencia se aconseja aplicar antes de pintar una mano de nuestro **Reparador Acrílico**.

DILUCIÓN

Con agua en una proporción del 10-15 % para primeras manos, y 5-10 % en capas de acabado.

GAMA DE COLORES

 Colores según carta Colom 3000 (acabado liso o rugoso).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Viscosidad	140 ± 10 P (Brookfield, 20 rpm)
Rendimiento	12-14 m ² /Kg.
Peso Específico	1.500 ± 0.1 gr/cc.
Secado	De 20 a 30 minutos. Esperar unas tres horas para el repintado.

CARACTERÍSTICAS DE LA PINTURA SECA

Blancura	89,70 ± 0,2 %
Cubrición	98,50 ± 0,2 %
Lavabilidad	Superior a 20.000 PSD.

CONSERVACIÓN EN EL ENVASE

Mantener la pintura en su envase original bien cerrado y en lugares por encima de 0°C y por debajo de 50°C. No añadir agua directamente en el envase. Si es necesario mezclar con agua debe hacerse en otro recipiente. De no ser así con el tiempo se estropeará la pintura mezclada con el agua.

PRESENTACIÓN



Envases de
15 l. y 3,5 l.

